

## SERIPLASTIK BASES POUR TRANSFERT

### 1 DESCRIPTION

Adhésifs plastisol pour la réalisation de transferts

### 2 CARACTÉRISTIQUES

- Transparence excellente
- Flexibilité excellente
- Souple au toucher
- Exempts de phtalates et métaux lourds

### 3 PRÉPARATION

#### Encre prête à l'emploi

- Afin de réduire la viscosité, employer [3-5]% de **SERIPLASTIK FLUIDIFICANTE** [Code 12.899]

### CONSEILS UTILS

Les conditions de séchage dépendent du « poids » du support à imprimer.

Dans la préparation des transferts, **BASE TRANSFER** [Code 09.998] sert pour augmenter l'adhésion du transfert au tissu, donc elle doit être appliquée comme dernier passage.


Il est conseillé d'employer des écrans sérigraphiques avec max 34 Fils/cm, et l'impression doit déborder quelques dixièmes de millimètre par rapport au périmètre de l'ouvrage graphique.

### 4 APPLICATION




#### SUPPORT

- COTON BLANC
- COTON COLORÉ
- COTON/SYNTHÉTIQUES



#### ÉCRAN SÉRIGRAPHIQUE

- MAX 43 F/cm



#### RACLE

- 60-65 shores



#### SÉCHAGE

- TEMPÉRATURE 110°C -120°C
- TEMPS 1 minute



#### TRANSFERT

- TEMPÉRATURE 160°C -170°C
- TEMPS 12-15 secondes



#### NETTOYAGE

- BIOSOLV 2000 [99.178] Indiqué pour le nettoyage des Écrans Sérigraphiques et de tous les outils.

5

**STOCKAGE**

Il est conseillé de conserver les produits à une température entre 18°C et 30°C, à l'abri des rayons du soleil.

6

**LISTE DES ADHÉSIFS**

CODE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	
		ÉLASTICITÉ	FLEXIBILITÉ
09.998	BASE TRANSFER	7	7
68.075	BIANCO TRANSFER FLASH ULTRA RAPIDO WF	7	8
<b>LÉGENDE</b>	<b>1 = INSUFFISANTE 6 = SUFFISANTE 10 = EXCELLENTE</b>		

**NOTE D'INFORMATION IMPORTANTE**

Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quelconque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part, le fait à ses risques et périls.

En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ci-inclus relatifs au produit soient corrects, nous n'avons toutefois aucun contrôle ni sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs qui peuvent influencer l'emploi et l'application du produit.

Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n'acceptons aucune responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit – concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d'un usage non autorisé du produit.